

Generelt om vedligeholdelse af trægulve

I forhold til mange andre gulvbelægninger, som f.eks. tæpper, er trægulve nemme at vedligeholde. Til daglig er det nok at støvsuge, feje eller tørmoppe gulvet, for at fjerne sand og andre partikler, som kan ridse overfladen. Husk også store og velfungerende måtter ved yderdøre, samt filtbeskyttelse under møbelben. I forbindelse med nybyggeri, skal man være ekstra opmærksom på, at der kan komme sand og jord ind på gulvene.

Gulvvask: se datablad 12.1 og 12.2 vedr. hhv. lakerede og oliebehandlede gulve.

Lakering: når lakoverfladen bliver meget slidt eller ridset, kan gulvet genlakeres. Nogle lakerede gulve er fra fabrik behandlede med et farvepigment, som bevirker at gulvet får et lyst, ludfarvet udseende. Her er det særligt vigtigt, at gulvet lakeres inden gennemslidning, da det ellers kan være meget vanskeligt at genskabe den samme farvetone. Læs mere om lakerede gulve i datablad 12.1

Oliebehandling: når overfladen virker mat og nedslidt, og gulvet bliver vanskeligt at gøre helt rent, er det fordi gulvet trænger til en opfriskende oliebehandling. Regn med, at der skal oliebehandles omkring 1 gang årligt i daglige opholdsrum, og 2 gange eller oftere i køkken/alrum og gangarealer. Generelt skal gulve behandlede med hvidolie vedligeholdes oftere end gulve med klar olie. Hvis olielaget på et gulv behandlet med hvidolie gennemslides helt, kan det blive nødvendigt at afpudse hele gulvfladen, og derefter påføre et nyt lag hvidolie. Læs mere om oliebehandlede gulve i datablad 12.2

Indeklima: Træ svinder hhv. udvider sig i forhold til luftfugtigheden det befinder sig i. Der opstår derfor naturlige ændringer i bræddernes bredde og som følge heraf i fugebredden. Hvis gulvet påvirkes af gulvvarme, bliver ændringerne større. Den indendørs luftfugtighed kan reguleres med luftbefugtere eller klima-anlæg. For alle trægulve gælder, at de ser pæneste ud i en relativ luftfugtighed mellem 35 og 65%.

Vejledning i vedligeholdelse Scanparkett® lakerede trægulve

Den daglige vedligeholdelse af lakerede trægulve er støvsugning, fejning eller tømopning. Når gulvet trænger til vask, bruges der *Faxe lakpleje*. Dette sikrer, at man bevarer en neutral og slidstærk overflade, der ikke efterlades med en blank, fedtet sæbefilm.

Brugsanvisning:

- *Faxe lakpleje* blandes med lunkent vand i forholdet 1:30.
- Gulvet vaskes i træets længderetning med opvredet gulvklud.
- Al overskydende vand aftørres med opvredet klud. Gulvet må ikke efterlades vådt.
- Gulvet skal nu tørre.

Hvis trægulvet er meget snavset, eller der er behov for en grundigere afrensning, anvendes først *Faxe lakrens*, hvorefter man følger samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor.

Hvis der kræves en ny lakering i tilfælde af nedslidning, afslibes træet, til det fremstår med en ensartet, mat overflade. Herefter lakeres gulvet med *Faxe Golak*, der findes i en mat glans 8, og en blank glans 70.

Følg altid arbejdsanvisningerne, der følger med produktet.

Anbefalede plejemidler:



Faxe lakrens



Faxe lakpleje



Faxe GOLak mat eller blank

Vejledning i vedligeholdelse Scanparkett® oliebehandlede trægulve

Daglig rengøring:

Den daglige rengøring af et olieret trægulv er støvsugning, fejning eller tørmopning. Når gulvet trænger til vask, bruges der *Faxe oliepleje natur* eller *hvid*. Dette sikrer, at overfladen beskyttes, og at man opnår en større slidstyrke på gulvet. *Faxe oliepleje* består af forskellige former for voks, der er specielt tilpasset olierede trægulve.

Brugsanvisning:

- Faxe oliepleje blandes med lunkent vand i forholdet 1:20 (på mørke træsorter 1:10)
- Gulvet vaskes med opvredet gulvklud i længderetningen af træet.
- Al overskydende vand aftørres med opvredet klud. Gulvet må ikke efterlades vådt.
- Gulvet skal nu tørre.

Renovering af slidte gulve:

Hvis trægulvet er nedslidt, og trænger til en opfriskende oliebehandling, følges nedenstående fremgangsmåde:

Brugsanvisning:

- Gulvet afrenses med *Faxe trærens*, der fjerner gammel oliepleje og renser gulvet i bund.
- Med poleremaskine og hvid (blød) polereskive, påføres *Faxe refreshing olie*, der giver ny glans og beskyttelse af gulvet.
- Når gulvet ikke kan suge mere olie, aftørres overfladen grundigt med klude, så der ikke er overskydende olie på gulvet.
- Gulvet skal tørre i 6-8 timer inden ibrugtagning.
- Gulvet må ikke blive vådt eller tilsmudset før der er gået 5-7 døgn.
- Herefter følges vejledningen for daglig rengøring.

Anbefalede plejemidler:



Faxe Trærens



Faxe Oliepleje hvid/natur



Faxe Refreshing olie natur/hvid

